



Kai Greising KG
Clean Marker

www.greising.com
Info@greising.com

Industriestr. 29/2
D-73340 Amstetten

Tel. +49 (0)73 31 - 30 58 0
Fax +49 (0)73 31 - 98 17 22

Auftragsbearbeitung
+49(0)73 31 - 30 58 20

Technische Auskünfte
+49(0)73 31 - 30 58 24
Ust-ID Nr.221377945

Technisches Merkblatt

Neutralisationspaste Greinox N

Neutralisationsmittel für Greinox Beizpasten

EINSATZBEREICH

Zur Neutralisation von sauren Greinox P Beizpasten auf Edelstahl-Schweissnähten nach abgeschlossenem Beizvorgang.

ANWENDUNG

Mit speziellem Beizpinsel im Hand-Aufstreichverfahren, nach abgeschlossenem Beizvorgang, in gleicher Schichtdicke wie Greinox P Beizpaste auftragen.
Vor Gebrauch Gebindeetikett lesen und Hinweise beachten!

ERGIEBIGKEIT

Ca. 50 - 80 lfd. m Schweissnaht und Anlaufzone pro kg Greinox N Neutrapaste.
Abhängig von Zustand und Abmessung des zu behandelnden Nahtbereichs.

EINWIRKZEIT

Ca. 5 Minuten

SPÜLEN

Kaltes Hochdruckwasser (min. 140 bar).

NACHBEHANDLUNG

Greinox RP Passivierungsmittel für sofortige Ausbildung der Passivschicht.

ENTSORGUNG

Produkt sowie Spülwässer nicht in Kanalisation gelangen lassen.
Produkt sowie Spülwässer sind entsorgungspflichtig. (Sondermüll)
Aufbereitung über Neutralisationsanlage, oder Entsorgung durch zugelassenes Unternehmen.
Örtliche Vorschriften beachten.

HINWEISE

Produkt enthält Calciumhydroxid.
Sicherheitshinweise und Ratschläge aus EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

ANGABEN ZUM TRANSPORT

Ätzender, flüssiger, alkalischer Stoff, Calciumhydroxyd
UN-Nr. 3266, Klasse 8, VPG II ADR/RID

GEBINDEGRÖSSEN

PE-Dosen 2 Kg. (in VE zu 6 Dosen à 2 Kg)

Artikel-Nr.: 03.6102